

ЛЕГКАЯ МЕЛОВАННАЯ МАТОВАЯ БУМАГА URAL BRITE SATIN



КАТЕГОРИЯ

Бумага легкая мелованная с двусторонним однократным мелованным матовым покрытием

ПРИМЕНЕНИЕ

Рулонная печать книг, журналов, каталогов, рекламных и справочных изданий, материалов для адресной рассылки и разнообразной коммерческой продукции офсетным, высоким и глубоким способами печати

ФОРМАТ/РАЗМЕР ПОСТАВКИ

Рулоны шириной от 150 до 2100 мм (предельные отклонения по ширине рулона максимум ± 2 мм)

ДИАМЕТР РУЛОНОВ

300-1500 мм

ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ

Осиновая белёная химико-термомеханическая масса (БХТММ), сульфатная хвойная белёная целлюлоза

Наименование показателя	Норма													Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	51,0 $\pm 2,0$	52,0 $\pm 2,0$	54,0 $\pm 2,0$	57,0 $\pm 2,0$	60,0 $\pm 2,0$	65,0 $\pm 2,0$	70,0 $\pm 2,0$	75,0 $\pm 2,0$	80,0 $\pm 2,0$	90,0 $\pm 2,0$	105,0 $\pm 2,0$	115,0 $\pm 2,0$	ИСО 536	
Пухлость, см ³ /г	0,9–1,1													ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000													ГОСТ ИСО 1924-1
Белизна с ООВ, %	82–85													ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	84	84	85	85	86	86	89	90	92	96	97	98	ИСО 2471	
Глянец (по Хантеру 75°), %	20–30													ИСО 8254-1
Шероховатость PPS ₁₀ , мкм	2,5–3,4													ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1 м ² площадью от 0,1 до 0,5 мм ² , не более	80													ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0–6,5													ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)

Допускается изготавливать бумагу других размеров, с другими характеристиками по согласованию изготовителя с потребителем.