

КАМА LWC Ural Bright Satin



Легкомелованная бумага

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легковесная бумага с двусторонним однократным мелованием.
Имеет полуглянцевую поверхность.

ПАРАМЕТРЫ РУЛОНОВ

Ширина: 150 - 2100 мм (±2 мм)
Диаметр: 400 - 1300 мм*

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Печать книг, каталогов, справочников, путеводителей, глянцевых журналов
- Печать листовок, буклетов, афиш и других рекламных и коммерческих материалов
- Изготовление этикеток

СПОСОБЫ ПЕЧАТИ

Рулонная и листовая офсетная печать.
Глубокая ротационная печать.
Высокая (типографская) печать.

ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ

Белёная термо-механическая масса (БХТММ).
Белёная целлюлоза.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Допуски | Нормативное значение | | | | | | | | | | | Методика | |
|--|---|----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------|
| | | | 51,0 | 52,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 105,0 | | 115,0 |
| Масса бумаги | г/м ² | ±2,0 | 51,0 | 52,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 105,0 | 115,0 | ГОСТ Р ИСО 536 |
| Толщина | мкм | ±5,0 | 48,0* | 49,0* | 51,0* | 54,0* | 55,0* | 60,0* | 62,0* | 65,0* | 70,0* | 80,0* | 95,0* | 105,0* | ГОСТ Р ИСО 534 |
| Пухлость | см ³ /г | | 0,90-1,10 | | | | | | | | | | | ГОСТ Р ИСО 534 | |
| Разрывная длина: в машинном направлении в среднем по двум направлениям | м | не менее | 4000 3000 | | | | | | | | | | | ГОСТ ИСО 1924-1 | |
| Белизна | % | | 82-85 | | | | | | | | | | | ГОСТ 30113 (ИСО 2470) | |
| Непрозрачность | % | не менее | 84 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | | | | | ISO 2471 |
| Глянец по Хантеру 75 ° | % | | 20-30 | | | | | | | | | | | ИСО 8254-1 | |
| Шероховатость PPS ₁₀ | мкм | | 2,5-3,4 | | | | | | | | | | | ГОСТ 30115-95 (ИСО 8791-1) | |
| Сорность, площадь от 0,1 до 0,5 мм ² | число соринок на 1 м ² | не более | 80 | | | | | | | | | | | ГОСТ 13525.4 | |
| Влажность | % | | 5,0-6,5 | | | | | | | | | | | ГОСТ ISO 287 | |

Примечание:

** - По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов бумаги другого диаметра

* - Показатель "толщина" является справочным. Для установления стабильности допусков значений будет продолжаться набор статистических данных