



Утверждаю  
 Т. Шенгеллер  
 Должность: руководитель предприятия,  
 Пестовалов Ф.И.О.  
 18. 11. 2013г.  
 М.П.

### Заключение по тестированию бумаги производства ООО «ЦБК «Кама»

Дата, время проведения испытания 11:50 18.11.2013г.  
 Наименование организации ИД БАШКОРТОСТАН  
 Наименование бумаги, марка 57 г/м<sup>2</sup> URAL BRITE SATIN+  
 Номер партии, номера рулонов 377K229221, 77229221/28.10.13 | 377K22922, 77229212/  
 Планируемый тираж 71.713 экз 28.10.13  
 Замещаемый аналог УРМ СОТЕ, УРМ МАХ, УРМ СМАРТ

**Технические характеристики бумаги:**

Показатели	Образцы ООО «ЦБК «Кама»	Замещаемые аналоги
Масса 1 м <sup>2</sup> , г	<u>57 г/м<sup>2</sup></u>	<u>УРМ СОТЕ 56 г/м<sup>2</sup></u>
Разрывная длина, м		
Белизна, %	<u>82-85%</u>	

**1. Используемое оборудование:**

Печатная машина, рабочая скорость  
ROTOMAN MAX 55.000, X̄ = 25.000  
(наименование и обозначение печатного оборудования)

**2. Используемые материалы**

Краска FLINT GROUP PREMOKING  
Наименование 4000, 4200  
 Вязкость краски  
 Способ дозировки, совмещение при печати (ручная, автомат.) ручная, автомат.  
 Увлажняющий раствор WASSERTOP 104 PLUS  
Наименование

**3. Параметры увлажняющего раствора:**

pH 5.6 - 5.8 (обычно 5.2)  
 Дозировка концентрата 10,1°C 10,0°C  
 Температура 2% WASSERTOP 104 PLUS

**4. Печатные формы**

Марка формных пластин AGFA AZURA Lithostar

**5. Режим испытания**

Скорость печати (фактическая) СТР / 40.000 экз/час

**6. Условия хранения на складе**

Состояние полов: хорошее  
 (Уд. неуд.)  
 Складирование рулонов: ЛЕМА  
 на торец, образующей

Состояние упаковки в момент осмотра:

- целостность упаковки и этикетки (да, нет, количество и характер повреждений)

ЦЕЛАЯ, НА БОКАХ ВМЯТИНЫ ОТ КАМНЕЙ, А МБДАМ ТОНКИЙ СМЫШЛОМ

**7. Состояние рулонов перед установкой на печать**

- наличие повреждений, склеек, складок (да, нет, количество и характер)

НЕТ

- акклиматизация (да, нет, в упаковке, со снятыми кругами, «раздетый»)

НЕТ В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

**8. Условия в цехе (температура, влажность)**

23,6°C, 28% RH

9. Последняя промывка печатной машины, дата, время АВТОМАТИЧЕСКАЯ, 1 РАЗ/РЕЗИНСКОМ  
МОЮТ, 1 РАЗ/МЕС ПРОФЛАКТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА / НЕД.

10. Количество экземпляров на приладку < 1000

**11. Печать**

- время настройки, мин. 15 мин

- обрывы, наличие внутрирулонных дефектов (да, нет, количество и характер)

Выщипывание (да, нет) НЕТ

Отмарывание (да, нет) НЕТ

**12. Заключение**

- возможность использования

в производстве (да, нет, причины) БУМАГА ПРИГОДНА ДЛЯ ПЕЧАТИ.

**Комиссия в составе:**

Сотрудники предприятия ИД БАШКОРТОСТАМ

(название предприятия)

ГЛ. ТЕХНОЛОГ, КАРЕВА К.Н.

МАСТЕР ЦЕХА, ПЕРЕСКОКОВ А.В.

**Представители ООО «ЦБК «Кама»:**

РУК. ПРОДАЖ, ОТК, СИЛА, ЛОГИСТИКА ПОЛОВ С.И.

РУК. ОТДЕЛА УПР. КАЧЕСТВОМ ПАРКИНА Ш.В.

ГЛ. СПЕЦ. ПО ТЕХНОЛОГИИ ПАНЬКОВ И.И.