

Бгородский
полиграф
комбинат

142403, Мос. обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, 40Б
ИНН 5031050459/КПП 503101001
р/счет № 40702810900120000436
в КБ «СДМ-Банке»
БИК 044583685,
к/с № 30101810600000000685,
тел. (495) 783-93-66

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «БПК»

Борисова М.Н.

27 июня 2013 г.

Исх. № 24 от «24» июня 2013 г.

АКТ

г. Ногинск

27 июня 2013 г.

Комиссия в составе:

От ООО «БПК»:

Полякова М.В. – Зав. Производством

От ООО «ЦКБ «Кама»:

1. Кряжева Е.В. – Нач. деп-та по управлению качеством
2. Жуковская Н.В. – Зам. Нач. ОТК и ЦПЛ

Заключение по тесту бумаги URAL Brite Satin+

На ролевой печатной машине

Heidelberg WEB 16 проводилось тестовое испытание по определению качества печати на новом наименовании бумаги массой 60г.

Материалы:

Краска: Mobilis Mag SP

Офсетные формы: FujiFilm Pro - V

Офсетное резиновое полотно: Kinyo Air Excel Blanket

Концентрат увлажняющего раствора: Wassertor 104 Plus

Силикон: Blue Sil SI 566 BR

Бумага: URAL Brite Satin+ 60 г/кв.м, роль84 см

Описание файлового материала:

Линиатура: 150 и 175 lpi

Углы поворота раstra: С-165°, М-45°, У - 90°. К - 105°

Форма растровой точки: круглая

Профиль цветоделения: ISO coated-v2

Суммарный объем красок TIL: 300%

Заказ № 683 «Классный журнал»

Параметры печати:

Схема фальцовки: № 1- 2, 16 полос

Рабочая скорость: 20-25 тыс. отт/час

Параметры сушки: 150°C

Натяжение полотна: 470/120

Подача силикона: 10%

Баланс краска /вода:

		Красочный аппарат	Увлажняющий аппарат
Секция 1 Black	Лицо	26	40
	Оборот	25	35
Секция 2 Cyan	Лицо	32	40
	Оборот	28	40
Секция 3 Magenta	Лицо	32	40
	Оборот	35	40
Секция 4 Yellow	Лицо	40	40
	Оборот	57	40

Климат цеха: температура 25°C влажность 35%

Результаты контрольных измерений в ходе работы:

Состояние увлажняющего раствора:

pH - 4.9

LF - 1200

t° - 9.0

% подачи - 3%

Спирт - -4,5 %

Заключение комиссии:

1. Технологических недостатков при печати не выявлено.
2. Выщипывания при прохождении бумажного полотна не наблюдалось. Дефекты структуры (неравномерный просвет, дырчатость, сорность) отсутствуют.
3. Обрывов бумажного полотна не было.
4. Цветность: бумага имеет достаточную белизну, соответствующую классу бумаги LWC.
5. Различия в структуре лицевой и сеточной стороны не наблюдалось.
6. По визуальным и тактильным ощущениям бумага близка к бумаге UPM SATIN PLUS.

Вывод: Печать вышеуказанного тиража на легкой мелованной бумаге марки URAL BRITE SATIN+ производства ООО «ЦБК «Кама» прошла успешно.

Подписи сторон:

От ООО «БПК»

От ООО «ЦБК «Кама»

Полякова М.В.

Кряжева Е.В.

Жуковская Н.В.