



Утверждаю

И.И.Королева
(Должность руководителя
предприятия,
где проводится тестирование)

Ф.И.О. *И.И.Королева*
2013г.
М.П.

Заключение по тестированию бумаги производства ООО «ЦБК «Кама»

Дата, время проведения испытания 25 ноября 2013г.
Наименование организации Испытательский Дом «Вояж»
Наименование бумаги, марка SC-C 80
Номер партии, номера рулонов _____
Планируемый тираж _____
Потребность в бумаге, т/месяц _____
Замещаемый аналог ЦРМ

Технические характеристики бумаги:

Показатели	Образцы ООО «ЦБК «Кама»	Замещаемые аналоги
Масса 1 м ² , г	<u>50</u>	
Разрывная длина, м		
Глянец, %		
Белизна, %		

1. Используемое оборудование:

Печатная машина, рабочая скорость

MAN Rotoman

(наименование и обозначение печатного оборудования)

2. Используемые материалы

Краска

Huber Revolution 221150M

Наименование

Вязкость краски

Способ дозировки, совмещение при печати

(ручная, автомат.) (ручная, автомат.)

Увлажняющий раствор

Huber Wasserkolor 104 Plus

Наименование

3. Параметры увлажняющего раствора:

pH

5,1

Дозировка концентрата

2,3 %

Температура

9 °C

4. Печатные формы

Марка формных пластин

Kodak RTP Gold

Способ изготовления форм

Тип печати, расположение цилиндров

офсетный, секционный, горизонтальный

5. Режим испытания

14000

Скорость печати (фактическая)

6. Условия хранения на складе

Состояние полов:

(Уд. неуд.)

чист

Складирование рулонов:

на торец

Количество рядов

на образующей

Состояние упаковки в момент осмотра:

- целостность упаковки (да, нет, количество и характер повреждений)

да

- целостность этикеток (да, нет, количество и характер повреждений)

да

7. Состояние рулонов перед установкой на печать

- наличие повреждений (да, нет, количество и характер)

- наличие складок (да, нет, количество и характер)

нет

- наличие склеек (да, нет, количество)

нет

- акклиматизация (да, нет, в упаковке, со снятыми кругами, «раздетый»)

да

8. Условия в цехе (температура, влажность)

24°C, 35%

9. Последняя промывка печатной машины, дата, время

25.11.2013 8:00

10. Количество экземпляров на приладку

1000

11. Печать

- время настройки, мин.

15

- количество склеек, шт.

нет

- обрывы (да, нет, количество и характер)

нет

- наличие внутрирулонных дефектов (да, нет, количество и характер)

нет

12. Качество печати

Параметры печати	Образцы ООО «ЦБК «КАМА»	Замещаемые аналоги
Приводка, мм	0,10 - 0,12	
Скорость печати, отг/мин	17000/час	
Показатель стойкости поверхности бумаги к выщипыванию, м/с более 1,9 менее 1,9	нет	
Пылимость, опр. визуально	нет	
Глянец, %		

13. Дополнительно

14. Итоги испытания

Показатели	Образцы ООО «ЦБК «Кама»	Замещаемые аналоги
Количество распечатанных рулонов	1	
Количество напечатанных экземпляров	18500	
Количество экземпляров до промывки	18500	
Количество остановов печатной машины на промывку от пыли	нет	
Качество печати (уд., неуд., причины)	удовл.	
Качество готовых печатных изделий (уд., неуд., причины)	удовл.	

15. Заключение

- возможность использования

в производстве (да, нет, причины)

Бумагу возможно использовать в печатном производстве

Комиссия в составе:

Сотрудники предприятия

И.Д. "Воент"

(название предприятия)

нач. производства Хай Д.Г. Хай

(должность) (ФИО)

(должность) (ФИО)

Представители ООО «ЦБК «Кама»:

Резини Ч.В.

(должность) (ФИО)

Сидорков А.И.

(должность) (ФИО)

16. Анкета

- общение с менеджерами ООО «ЦБК «КАМА», на Ваш взгляд, происходит

очень часто достаточно часто хотелось бы чаще

- получаете ли Вы всю интересующую Вас информацию

да хотелось бы больше информации не хватает

- как считаете, что позволит сделать сотрудничество более продуктивным

более частые звонки менеджеров

более тесный контакт с технологами отделов

Ваши предложения